

<b>Bezeichnung</b>	<b>ELA-FFKM-26K38FDA</b>		
<b>Temperaturbereich</b>	- 15 bis + 230 °C	<b>Farbe</b>	weiß

Eigenschaften	Einheit	Wert	Norm
Härte IRHD	°IRHD	75	DIN ISO 48
Härte Shore	Shore A		
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	2,49	DIN ISO 2781
Zugfestigkeit	MPa	15	DIN ISO 37
Modul 100 %	MPa		
Bruchdehnung	%	155	DIN ISO 37
Reißfestigkeit	N/mm		
Druckverformungsrest in Luft 25% / 22h / 204°C	%		
Druckverformungsrest in Luft 25% / 72h / 200°C	%	25	DIN ISO 815
Druckverformungsrest in Luft 25% / 70h / 280°C	%		
TR 10 Wert	°C	-2	DIN ISO 2921

ELA-FFKM-26K38FDA wurde speziell für Anwendungen in der Prozesstechnik sowie der Pharmazie entwickelt und verfügt über eine hervorragende Beständigkeit, besonders in SIP / CIP Prozessen.

Chemische Gruppe	Rating	Chemische Gruppe	Rating	Chemische Gruppe	Rating
Aromate	1	Dampf	1	Ketone	1
Säuren	1	Amine	1	Heißwasser	1
Basen	1	Ether	1	Starke Oxidationsmittel	1
Alkohole	1	Kohlenwasserstoffe	1	Propylenoxid	1
Aldehyde	1	Ester	1		

1 = geeignet, keine oder geringste Einflüsse / 2 = geringe Einflüsse / 3 = starke Einflüsse, bedingt einsetzbar / 4 = nicht geeignet

<b>Bemerkungen</b>	<p><b>FDA</b> konform nach Nr. CFR 177.2600; <b>3A Sanitary</b> Standard Nr 18-03 Class II; <b>EU 1935/2004</b>: Konform mit EG Nr. 1935/2004, 2002/72/EG und der Bedarfsgegenstände-, Lebensmittel- und Futtermittelverordnung; <b>EU 2023/2006</b> (GMP) konform; <b>Reach 1907/2006</b>, RoHs 2011/65/EU, RoHs 2015/863/EU; <b>USP Class VI</b> Chapter 87- und 88- konform; <b>ADI free</b> frei von tierischen Bestandteilen; <b>BSE/TSE</b> frei; <b>CIP / SIP</b> getestet</p>
--------------------	---

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und resultieren aus einer begrenzten Zahl von Laboruntersuchungen. Sie wurden an Normprüfkörpern durchgeführt und können von Werten abweichen, die an Fertigteilen ermittelt werden. Der Abnehmer hat durch eigene Versuche sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen jede Haftung aus. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

